

**Productnaam:**

Peents Silicaatcoat

**Samenstelling:**

Hoogwaardige fabrieksmatig samengestelde afbouwverf op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel en waterglas. In combinatie met geselecteerde hulpstoffen en pigmenten, waardoor op minerale ondergronden een uitstekende hechting met een zéér grote dampopenheid gerealiseerd wordt.

**Eigenschappen:**

Verkiezelt met minerale ondergronden, waardoor uitstekend hechting;  
Spanningsarm;  
In hoge mate waterdampopen en vochtdoorlatend;  
Bestand tegen zure regen en is onderhoudsarm;  
Fraai mat uiterlijk, met minerale karakteristieken.

**Kleuren:**

Wit en alle kleuren volgens de minerale kleurenwaaier.

**Toepassing:**

Specifiek voor afwerking van buitengevels met een minerale ondergrond zoals beton e.d. en het verfraaien van minerale mortels.

**Technische gegevens:**

Classificering volgens EN normering 1062

- Dichtheid wit: ca. 1,5 kg/dm<sup>3</sup>
- PH-waarde: 11
- Viscositeit: ca. 27.000 mPa.s
- Glans: G3
- Dekkracht: 3
- Schrobvastheid: 3
- Fijnheid: S1
- Overschilderbaar na: ca. 72 uur
- Waterdampdoorlaatbaarheid: V1
- Wateropname coëfficiënt: W3
- CO2 doorlaatbaarheid: C0

**Ondergrond:**

Ondergronden behoren droog, vast en schoon te zijn. Oude loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean. Sterk zuigende en zanderige ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Strikolith Silicaatgrondeer (droogtijd ca. 72 uur).

**Verwerking:**

De eerste laag Peents Silicaatcoat maximaal met 2 % leidingwater verdund aanbrengen met blokkwast, vachtroller of spuitapparatuur. Na voldoende droging de tweede laag Peents Silicaatcoat maximaal met 2 % leidingwater verdund, aanbrengen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

**Verbruik:**

Ca. 4 m<sup>2</sup> per liter per laag en afhankelijk van type ondergrond.

**Verpakking:**

5 - 10 ltr.

**Opslag:**

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

**Veiligheid:**

Het verdient aanbeveling om alle relevante lichaamsdelen met behulp van adequate middelen te beschermen. Indien Peents Silicaatcoat in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Peents veiligheidsblad.

**Bijzonderheden:**

Peents afbouwverven op kleur voor gebruik goed mengen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Bouwdelen, specifiek metalen en glas, die niet behandeld worden, in voldoende mate beschermen. Niet verwerken en laten drogen beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van + 5° C.